chester molecular ®
05-092 Łomianki ul. Krzywa 20B Poland
tel. +48 22 751 28 06/08 www.chester.com.pl

CHESTER REPAIR PIPE TAPE

OPIS PRODUKTU

Chester Repair Pipe Tape szybko utwardzająca się taśma naprawcza do rurociągów. Aktywowana wodą. W zestawie zawarty jest Chester Epoxy Stick - epoksydowy kompozyt w formie sztyftu.

TYPOWE ZASTOSOWANIE

Chester Repair Pipe Tape jest szybko utwardzającą się taśmą naprawczą przeznaczoną do wykonywania szybkich i skutecznych napraw pęknięć, przecieków i porowatości korozyjnych w rurociągach przenoszących wodę, olej, parę, większość gazów i rozpuszczalników. Typowe zastosowania to naprawa przeciekających rur i zbiorników, skorodowanych, uszkodzonych połączeń kołnierzowych, korpusów zaworów itp.

WŁAŚCIWOŚCI NIEUTWARDZONEGO MATERIAŁU

Wygląd	bandaż
Kolor	czarny

PROCES UTWARDZANIA

Maksymalny czas do użycia (w 20 ^{o}C)	5 min
Całkowite utwardzenie (w 20 ^{o}C)	30 min

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE UTWARDZONEGO MATERIAŁU

Maksymalna chwilowa odporność temperaturowa [^{o}C]	190
Maksymalna temperatura pracy [^{o}C]	120
Maksymalne ciśnienie z zastosowaniem Chester Epoxy Stick [atm.]	30

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Produkt jest odporny na wodę, wiele kwasów, zasad i rozpuszczalników.

INFORMACJE POZOSTAŁE

Przechowywanie

Produkt powinien być przechowywany w oryginalnych opakowaniach w temp. 5-25 ^{o}C.

Sposób użycia

Opróżnić uszkodzony rurociąg lub jeśli to niemożliwe maksymalnie zmniejszyć ciśnienie.

Oczyścić, schropować i odtłuścić miejsce w okolicy wycieku.

Założyć dołączone rękawiczki.

Ugnieść Chester Epoxy Stick (całość lub część) do uzyskania masy o jednolitym kolorze i natychmiast zakleić uszkodzone miejsce.

Wyjąć taśmę z opakowania, zanurzyć w zimnej wodzie (można wykorzystać plastikową torebkę) lub umieścić pod bieżącą zimną wodą na 10 sekund. Ściśle nawinąć minimum 12 warstw taśmy na uszkodzony odcinek rury z zakładką minimum 50 mm z każdej strony od uszkodzonego miejsca

Zewnętrzną powierzchnię taśmy wygładzać do czasu utwardzenia wilgotną rękawiczką, likwidując powstającą w czasie utwardzania pianę.

Po 30 minutach w temperaturze 20^{o}C następuje pełne utwardzenie nałożonej taśmy.

Zestaw Chester Repair Pipe Tape zawiera taśmę naprawczą, Chester Epoxy Stick, rękawiczki, plastikową torebkę i instrukcję użycia.

Taśmę należy zużyć natychmiast po otwarciu opakowania.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane w oparciu o aktualny stan naszej wiedzy. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonego celu. Zawarte dane nie stanowią podstawy do przyjęcia przez nas odpowiedzialności prawnej.